



Tehnične informacije

Spectral Glaze

Zaključni fini kit
Dvo-komponentni multifunkcijski kit






Betox 50PC
Betox 50E





SORODNI PRODUKTI

Trdilec
Trdilec

LASTNOSTI

- Kiti vsebujejo sodobna lahka polnila
- Izdelek ima gladko in samonivelirano površino
 - Ne pusti majhnih luknjic
- Barva se spreminja ko poteka polimerizacija
- Brušenje brez roba med kitom in pločevino
 - Odlično brušenje

PODLAGE		
Stare barve	Razmastiti, suho brušenje P220 + P280, razmastiti ponovno.	
Poliester	Razmastiti, suho brušenje P80 + P120, razmastiti ponovno.	
Jeklo	Razmastiti, suho brušenje P80 + P120, razmastiti ponovno.	
Galvanizirano jeklo	Razmastite, zmatirajte z matirno krpo in nanesite EXTRA 715 obdelajte površino, obrišite in razmastite (obdelava, glejte tehnični list EXTRA 715)	
Aluminij	Razmastiti, zmatirati z matirno krpo, razmastiti ponovno.	
Dvo-komponentni akrilni kit	Razmastiti, suho brušenje P220 + P280, razmastiti ponovno.	
UNDER 385	Od 90 minut do 12 h pri 20°C: brez brušenja Po več kot 12 h: razmastiti, suho brušenje P220 + P280, razmastiti ponovno.	
Opozorilo: Polnila ne smete nanašati direktno na reaktivne tesnilne mase (wash primerje) ali eno-komponentne izdelke iz akrila in nitroceluloze. Kit razvije optimalen oprijem na pocinkano jeklo po približno 1h od uporabe pri 20°C.		
RAZMERJE MEŠANJA		
	Spectral Glaze TRDILEC	Težno razmerje
		100 ml 2 ml
VSEBNOST HLAPLJIVIH ORGANSKIH DELCEV		
VOC II/B/b limit *	250 g/l	
Dejanska VOC vsebnost	90 g/l	
* Za nanos mešanice skladen z Direktivo UE 2004/42/CE		
POGOJI UPORABE		
Priporočeno je nanesti kit pri temperaturi nad +10 °C.		
APPLICATION		
	Očistiti in obrusiti površino..	
	Razmastiti z Spectral EXTRA 785.	
	Sestavine dobro premešajte, dokler ned dobite enotne barve Upošteвайте potrebno količino trdilca. Barva kita se postopoma spreminja iz modre preko sive do bele. Za doseg ustreznega razmerja je priporočljivo uporabiti aplikator za kit .	
	Nanesite kit. Največja debelina sloja: 5mm	

	3 ÷ 6 min/20 °C 3-6 min po mešanju komponent neenakomerna barva kita pomeni, da kit ni bil dobro premešan.	
ČAS SUŠENJA		
	20 °C	60 °C
	20 ÷ 30 min	10 min
OPOZORILO: Časi sušenja veljajo za temperature posameznih elementov.		
SUŠENJE Z INFRARDEČO LUČJO		
	Razdalja Čas je odvisen od tipa in moči luči.	Poglej priporočila od opreme proizvajalca. Približno 5 min.
BRUŠENJE		
	Grobo	P120 ÷ P150
	Fino	P180 ÷ P240
BARVA		
Modra v pločevinki. Bel ko se strdi.		
ČIŠČENJE OPREME		
Nitro redčilo, Thin 880 aceton		
SKLADIŠČENJE		
Skladišči se na suhem in hladnem mestu, stran od virov toplote in ognja. Izogibajte se neposredni izpostavljenosti sončni svetlobi.		
ROK UPORABE		
Spectral Glaze	12 mesecev /20 °C	
TRDILEC	18 mesecev/20 °C	
VARNOST		
Poglejte varnostni list		
DRUGE INFORMACIJE		
Registrska številka: 000024104. Učinkovitost naših sistemov izhaja iz laboratorijskih raziskav in dolgoletnih izkušenj. Tu navedeni podatki ustrezajo trenutnemu znanju o naših izdelkih in njihovem potencialu uporabe. Zagotavljamo visoko kakovost, pod pogojem, da uporabnik sledi navodilom in je delo izvedeno v skladu z dobro izdelavo. Izvesti je treba preskusno uporabo izdelka zaradi njegove potencialno drugačne reakcije z različnimi materiali. Za napake ne odgovarjamo, če so na končni rezultat vplivali dejavniki, ki niso pod našim nadzorom		