





Tehnične informacije

GRAVIT 660

Bitumen za zaščito podvozja

LASTNOSTI				
<p>GRAVIT 660 BITUMEN UNDERBODY COATING: izdelek ustvarja močan, elastičen sloj z zvočno izolacijskimi lastnostmi in trdnostjo proti kamenju. Izdelek zagotavlja vremensko zaščito podvozja v osebnih vozilih, avtobusih, gradbenih strojih in tovornjakih. Izdelek je odporen na vodo, sol, kisline in baze, kar zagotavlja prevleki dobre izolacijske lastnosti. Uporablja se enostavno in teče. Gravit 660 ni mogoče premazati z drugimi laki.</p>				
PODLAGE				
Dvo-komponentni akrilni kit za brizganje		Razmastiti, suho brušenje P240 ÷ P320, spihati, razmastiti ponovno.		
Poliesterski kiti		Suho brušenje, uporabi P240 - P320 za končno brušenje, spihati, razmastiti.		
Epoxi temeljne barve		Brez brušenja do 12h, Po 12h je potrebno obrusiti z P320, spihati, razmastiti.		
VSEBNOST HLAPLJIVIH ORGANSKIH DELCEV				
VOC II/B/e limit*		840 g/l		
Dejanska VOC vsebnost		330 g/l		
* Za nanos mešanice skluden z Direktivo EU 2004/42/CE				
POGOJI ZA NANOS				
Primer je primeren za nanos pri temperaturi nad 15 °C in vlagi manjši od 80 %.				
APPLICATION				
 Sledi priporočilom proizvajalca opreme.	UBS pištola	Diza	Pritisk	Razdalja
		4.0 mm	3 - 6 bar	15 - 20 cm
	Število nanosov	1 - 2		
	Debelina enega mokrega nanosa	Cca. 150 µm		

	Dobitek pripravljene mešanice za debelino suhega sloja v predvidenem območju	1.4 m ² /l pri 300 µm
	Odsuševanje med nanosi 20°C	10 -15 min
<p>Pred uporabo pretresi!</p> <p>GRAVIT 660 bitumensko podlago lahko nanesete neposredno na jeklo; vendar je za povečanje zaščitnih lastnosti priporočljivo najprej uporabiti protikorozijski temeljni premaz. Ne uporabljajte za izpušne sisteme, motorje in sestavne dele zavornega sistema.</p>		
<p>ČAS SUŠENJA</p>		
	Prašno suho	3 - 5 h at 20°C
	Suho na dotik	12 - 16 h at 20°C
	Končna trdnost	24 h at 20°C
<p>BARVA</p>		
<p>Črna</p>		
<p>ČIŠČENJE OPREME</p>		
<p>THIN 850 akrilno redčilo ali nitro redčilo.</p>		
<p>SKLADIŠČENJE</p>		
<p>Skladišči se na suhem in hladnem mestu, stran od virov toplote in ognja. Izogibajte se neposredni izpostavljenosti sončni svetlobi.</p>		
<p>ROK UPORABE</p>		
GRAVIT 660	12 mesecev /20°C	
<p>VARNOST</p>		
<p>Poglejte varnostni list</p>		
<p>DRUGE INFORMACIJE</p>		
<p>Registrska številka: 000024104.</p> <p>Učinkovitost naših sistemov izhaja iz laboratorijskih raziskav in dolgoletnih izkušenj. Tu navedeni podatki ustrezajo trenutnemu znanju o naših izdelkih in njihovem potencialu uporabe. Zagotavljamo visoko kakovost, pod pogojem, da uporabnik sledi navodilom in je delo izvedeno v skladu z dobro izdelavo. Izvesti je treba preskusno uporabo izdelka zaradi njegove potencialno drugačne reakcije z različnimi materiali. Za napake ne odgovarjamo, če so na končni rezultat vplivali dejavniki, ki niso pod našim nadzorom.</p>		