

Tehnične informacije

UBS Antigravel

OPIS

UBS Antigravel - izdelek, ki tvori močno, elastično plast z drobnozrnato teksturo, odporno na poškodbe kamnov. Ščiti pred bencinom, oljem, vodo in soljo. Izdelek ima tudi lastnosti izolacije zvoka. Temelji na sintetičnih smolah, ne vsebuje asfaltnih ali bitumenskih spojin in je lahko barvan z vsemi akrilnimi laki.

PODLAGE

- stare barve
 - poliestrski kiti
 - poliestrski laminate
 - plastika
 - jeklo
 - aluminij
 - galvanizirano jeklo
 - wash primerji
 - dvo-komponentni akrilni primerji
 - dvo-komponentni epoxy primerji
-

PRIPRAVA PODLAGE:

stare barve - razmastiti, suho brušenje P220 ÷ P360, spihati, razmastiti ponovno

poliestrski kiti - suho brušenje P120

poliestrski laminati - razmastiti, suho brušenje P80 – P120, razmastiti ponovno

jeklo - razmastiti, suho brušenje P80 ÷ P120

plastika – razmastiti z odstranjevalcem silikona in zmatirati z matirno krpo

aluminij – razmastiti in matirati z abrazivno krpo

galvanizirane podlage – razmastiti in matirati z abrazivno krpo

akrilni in epoxy primerji – razmastiti in suho brusiti z P220 – P280, razmastiti ponovno

APLIKACIJA:

Nanesite z pištolo, diza 4mm, pritisk na 2-4 bar

VSEBNOST HLAPLJIVIH ORGANSKIH DELCEV

VOC II/B/b limit* = 840 g/l

VOC = 560 g/l

*Mešanica pripravljena za nanos po Direktivi EU 2004/42/EC

POSTOPEK

Pred nanosom poskrbite, da je površina čista, suha in razmaščena. Pokrijte vsa področja, ki jih ni treba likirati. **Pred uporabo pločevinko pretresite!**

Nanesite dva ali tri posamezna sloja, pustite ca. 5 minut za odzračevanje po vsakem sloju. Če se Antigravel nanaša neposredno na jeklo, je priporočljivo nanesti en sloj laka

DEBELINA SLOJA

Ca. 100 µm po sloju

VREME SUŠENJA:

40-60 min na 20°C

BARVANJE:

Površino lahko v 1 uri po zadnjem sloju pobarvamo s prozornimi laki

POKRIVNOST:

1 L Antigravelja je dovolj za 3.5m² sloja debeline 100 µm

BARVA:

Črna, siva, bela

ČIŠČENJE OPREME:

NC solvent

SKLADIŠČENJE IN ROK UPORABE:

Skladišči se na suhem in hladnem mestu, stran od virov toplote in ognja.

Izogibajte se neposredni izpostavljenosti sončni svetlobi.

24 mesecev na 20°C

VARNOST

Poglejte varnostni list

DRUGE INFORMACIJE

Registrska številka: 000024104.

Učinkovitost naših sistemov izhaja iz laboratorijskih raziskav in dolgoletnih izkušenj. Tu navedeni podatki ustrezajo trenutnemu znanju o naših izdelkih in njihovem potencialu uporabe. Zagotavljamo visoko kakovost, pod pogojem, da uporabnik sledi navodilom in je delo izvedeno v skladu z dobro izdelavo. Izvesti je treba preskusno uporabo izdelka zaradi njegove potencialno drugačne reakcije z različnimi materiali. Za napake ne odgovarjamo, če so na končni rezultat vplivali dejavniki, ki niso pod našim nadzorom.